

Baerwolf GmbH & Co.KG  
Robert-Bosch-Str.9  
44629 Herne  
GERMANY

Eurofins Product Testing A/S  
Smedeskovvej 38  
8464 Galten  
Denmark

voc@eurofins.com  
www.eurofins.com/voc-testing

Datum  
3 März 2014


# Prüfbericht der VOC-Emissionen

## 1. Probeinformation

Identifikation der Probe	654491 Marmor Mosaik
Produkttyp	Fliese
Charge Nr.	-
Produktionsdatum	-
Empfangsdatum der Probe	20.01.2014
Emissionsprüfung (Anfang - Ende)	27.01.2014 - 24.02.2014

## 2. Klassifizierung nach der französischen VOC-Verordnung

Die Empfehlung für die Klassifizierung wird auf Grund der Französischen Verordnung für die Kennzeichnung von Bauprodukten oder Wandverkleidungen, Bodenbelägen, Farben und Lacken in Bezug auf die Emissionen von flüchtigen Schadstoffen, wie am 25. März 2011 (décret DEVL1101903D) und am 13. Mai 2011 (arrêté DEVL1104875A) veröffentlicht, gegeben. Für detaillierte Information, bitte lesen Sie: [www.eurofins.com/france-voc](http://www.eurofins.com/france-voc)



Das Produkt wurde in eine VOC-Emissionsklasse eingestuft ohne Berücksichtigung der Unsicherheit des Prüfergebnisses. Entsprechend dem französischen Erlass Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 liegt die korrekte Angabe der VOC-Emissionsklasse in der alleinigen Verantwortung der juristischen oder natürlichen Person, die das Produkt auf dem französischen Markt in Verkehr bringt

### 3. Prüfmethode

Methode	Analyse-technik	Parameter	Bestimmungs-grenze	Unsicherheit	
ISO 16000 Abschnitte -3, -6, -9, -11	GC/MS	VOC	2 µg/m <sup>3</sup>	22% (RSD)	
Interne Methoden Nummer: 9810, 9811, 9812, 2808, 8400	HPLC/UV	Flüchtige Aldehyde	3 µg/m <sup>3</sup>	Um = 2 x RSD = 45 %	
<b>Prüfkammerparameter</b>					
Kammervolume, L	119	Temperatur, °C	23±1	Relative Feuchtigkeit, %	50±5
Luftwechselrate, 1/h	0,5	Flächenbeladung, m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0,4		
<b>Prüfbedingungen: Die Probe wurde während der ganzen Prüfungsdauer von 28 Tage in der Prüfkammer gelagert.</b>					
<b>Probenpräparation</b>					
Die Kanten und die Rückseite wurden mit Aluminiumfolie bedeckt					

## 4. Ergebnisse

	Konzentration nach 28 Tage $\mu\text{g}/\text{m}^3$	C	B	A	A+
TVOC	< 2	>2000	<2000	<1500	<1000
Formaldehyd	<3	>120	<120	<60	<10
Acetaldehyd	<3	>400	<400	<300	<200
Toluol	<2	>600	<600	<450	<300
Tetrachlorethylen	<2	>500	<500	<350	<250
Ethylbenzol	<2	>1500	<1500	<1000	<750
Xylol	<2	>400	<400	<300	<200
Styrol	<2	>500	<500	<350	<250
2-Butoxyethanol	<2	>2000	<2000	<1500	<1000
1,2,4- Trimethylbenzol	<2	>2000	<2000	<1500	<1000
1,4-Dichlorobenzol	<2	>120	<120	<90	<60

< unterhalb  
> oberhalb



Søren Ryom Villadsen  
Analytical Service Manager